

03042



muro® Aufbrennsperre BS

lösungsmittelfrei; reguliert die Saugfähigkeit

Produktbeschreibung:

muro Aufbrennsperre BS verhindert sicher das gefährliche „Verdursten bzw. Verbrennen“ von Putz (innen und außen) bei stark saugenden Untergründen wie z.B. Ziegelstein-Kalksandstein-, Porenbetonmauerwerk (Gasbeton) und sonstigem Mauerwerk. muro Aufbrennsperre BS ist kein Filmbildner und verursacht daher auch später keine Trennschicht zwischen Putz und Mauerwerk und schränkt die Wasserdampfdiffusion nicht ein. muro Aufbrennsperre BS hat hydrophobierende Eigenschaften und macht den damit behandelten Untergrund bis zu einem gewissen Grad wasserabweisend, ohne ihn jedoch voll zu sperren. Dem darauf aufgetragenen Putz wird das für das Abbinden erforderliche Wasser nicht zu schnell entzogen, so daß ein Verdursten oder Aufbrennen des Putzes nicht eintritt. Andererseits wird der Untergrund nicht zu stark gesperrt, wie dies bei aufgetrockneten, filmbildenden Mitteln.

Untergrund:

Der Untergrund muss tragfähig, fett-, öl- und staubfrei sein. Die Oberfläche sollte lufttrocken sein und keine feuchte Flecken aufweisen. Rückseitig einwirkende Feuchtigkeit ist auszuschließen. Nicht zuverlässig haftende putzschädigende Ausscheidungen und Trennmittel sind zu beseitigen. Im übrigen gelten die Vorschriften der DIN 18 550.

Güteüberwachung:

Eigenüberwachung durch unser **muro-Labor**.

Technische Daten:

Materialbasis	Wasserdünnbare Olein
Aussehen	gelblich, matt
Verarbeitungstemperatur	nicht unter 5°C (Baustofftemperatur)
Dichte	1,04 g/m³
Verbrauch	ca. 30 - 60 ml/m² (Konzentrat) je nach Untergrund
Überputzbarkeit	nach Antrocknung mind. 12 h (je nach Luftfeuchtigkeit und Temperatur)
Lagerung	kühl, trocken
Lagerfähigkeit	max. 16 Monate
Lieferform	25 kg Kunststoff, 1000 kg Container

Alle Technischen Daten beziehen sich auf
Laborbedingungen 20°C / 65% r. F.

Verarbeitung:

muro Aufbrennsperre BS Konzentrat wird mit Wasser verdünnt und im Streich- oder Spritzverfahren je nach Saugfähigkeit des Putzträgers nach vorhandener Tabelle eingesetzt.

Wichtige Hinweise: Die Grundierung muß vor Aufbringen des Putzes getrocknet sein. Es darf nicht naß in naß gearbeitet werden. (Verputzen: 1 - 3 Tage nach Aufbringen der nicht regenbeständigen Grundierung).

Lagerung:

Frostfrei, bei unter + 30 C, vor direkter Sonneneinstrahlung und Lichteinfall schützen. Lagerfähigkeit: 16 Monate im geschlossenen Gebinde.

Angebrochene Eimer gut verschlossen halten und bald verarbeiten.

Hinweis:

Nicht zu behandelnde Flächen sind zu schützen. Spritzer sofort mit Wasser abwaschen. Glas, Metall, Klinker, Fensterrahmen u. ä. werden durch Aufbrennsperre angegriffen.

Verarbeitung:

muro Aufbrennsperre BS Konzentrat wird mit Wasser verdünnt und im Streich- oder Spritzverfahren je nach Saugfähigkeit des Putzträgers nach folgender Tabelle eingesetzt.

Untergrund:	Innenputze:	Außenputze: feuchte, kühle Witterung	trockene, warme Witterung
Ziegelmauerwerk			
a) stark saugend	1:4 - 1:6	1:7	1:5
b) weniger saugend	1:6 - 1:8	-	1:6 - 1:8
Kalksandstein	1:6 - 1:8	-	-
Betonstein, Beton	-	-	-
Holzwohle, Leichtbaustein	-	-	-
Gasbeton	1:6	1:10	1:10

Anmerkung:

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren werkseitigen Untersuchungen und Erprobungen, sowie auf Praxiserfahrungen. Unsere Verarbeitungshinweise sind jedoch wegen der unterschiedlichen Gegebenheiten am Bau unverbindlich. Wir empfehlen dem Anwender, sich vor Beginn der Arbeiten mit den in Frage kommenden Produkten und Arbeitstechniken in einem Versuch vertraut zu machen. Dieses technische Merkblatt verliert bei Erscheinen einer neuen Ausgabe seine Gültigkeit.

Sicherheitsratschläge:

Augen und Haut schützen. Spritzer auf der Haut mit Wasser und Seife abwaschen. Bei Berührungen mit den Augen sofort mit viel Wasser abwaschen und Arzt konsultieren. Das Produkt darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Näheres siehe Sicherheitsdatenblatt.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

□ *Sicherheitshinweise*

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.

P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

P280

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.

Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P321 Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).

P405 Unter Verschluss aufbewahren.

P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / Internationalen Vorschriften.



Bauprodukte GmbH

D-97528 Sulzdorf a.d.L.
Brennhäuser Str. 2
Telefon 09763 / 93079-0
Telefax 09763 / 93079-29
www.muro-bauprodukte.de