

## 06100



# muro® Siloxanputz K, Siloxanputz R

verarbeitungsfertiger Oberputz auf Siloxanbasis für außen

### Produktbeschreibung:

*muro Siloxanputz* ist ein wasserverdünnbarer Oberputz auf Siloxanbasis für außen mit algizider und fungizider Ausrüstung.

### Eigenschaften:

*muro Siloxanputz* ist ein wetterbeständiger, hydrophober, wasserdampf- und CO<sub>2</sub>-durchlässiger Oberputz. Siloxanveredelt und leicht zu verarbeiten.

### Anwendung:

*muro Siloxanputz* eignet sich als Oberputz auf allen tragfähigen und fachgerecht vorbereiteten mineralischen Grundputzen, Kunstharzspachteln und Altanstrichen sowie für *muro Wärmedämmverbundsysteme*.

### Untergrund:

Der Untergrund muss sauber, trocken, fest, tragfähig sowie frei von haftmindernden Rückständen sein.

### Güteüberwachung:

Eigenüberwachung durch unser muro-Labor.

#### Technische Daten:

<b>Materialbasis</b>	Siloxan-Acrylat-Copolymerdispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, Silikate, Additive, Fasern, Konservierungsmittel
----------------------	---

<b>Aussehen</b>	weiß und tönbar
-----------------	-----------------

<b>Verarbeitungstemperatur</b>	nicht unter 5°C (Baustofftemperatur)
--------------------------------	--------------------------------------

#### Verbrauch

##### Siloxanputz K:

*Korngröße: 2,0 mm:*

ca. 2,5 - 3,0 kg/m<sup>2</sup> | ca. 8,3 - 10,0 m<sup>2</sup>/Gebinde | 25 kg/Sack

*Korngröße: 3,0 mm:*

ca. 3,5 - 4,0 kg/m<sup>2</sup> | ca. 6,3 - 7,6 m<sup>2</sup>/Gebinde | 25 kg/Sack

##### Siloxanputz R:

*Korngröße: 2,0 mm:*

ca. 2,5 - 3,0 kg/m<sup>2</sup> | ca. 8,3 - 10,0 m<sup>2</sup>/Gebinde | 25 kg/Sack

*Korngröße: 3,0 mm:*

ca. 3,3 - 3,7 kg/m<sup>2</sup> | ca. 6,7 - 7,6 m<sup>2</sup>/Gebinde | 25 kg/Sack

<b>Lagerung</b>	kühl, trocken, frostfrei, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt
-----------------	---

<b>Lagerfähigkeit</b>	max. 9 Monate
-----------------------	---------------

<b>Körnung</b>	Siloxanputz K: 2,0 mm, 3,0 mm, Siloxanputz R: 2,0 mm, 3,0 mm
----------------	--

<b>Lieferform</b>	25 kg, Eimer
-------------------	--------------

Alle Technischen Daten beziehen sich auf Laborbedingungen 20°C / 65% r. F.

## Verarbeitung:

Mit der Edelstahltraufel gleichmäßig auf Kornstärke aufziehen. Je nach gewünschter Struktur mit der Kunststofftraufel oder PU-Reibebrett gleichmäßig abscheiben und strukturieren. *Siloxanputz R* rund, waagrecht oder senkrecht strukturieren.

## Lagerung:

*muro Siloxanputz* sollte kühl, trocken und frostfrei gelagert und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden. Im gut verschlossenem Originalgebinde ist das Produkt 12 Monate haltbar.

## Zusammensetzung:

*muro Siloxanputz* besteht aus Siloxan-Acrylat-Copolymerdispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, Silikaten, Additiven, Fasern und Konservierungsmitteln.

## Farben:

*muro Siloxanputz* ist weiß und getönt lieferbar.

## Besonders zu beachten:

Nicht bei Temperaturen unter +5 °C, direkter Sonneneinstrahlung oder Wind verarbeiten. Die Trocknungsdauer beträgt je nach Schichtstärke und Witterung ca. 12 bis 24 Stunden. Durch hohe Luftfeuchtigkeit und/oder niedrige Temperaturen kann die Trocknung erheblich verzögert werden. *muro Siloxanputz* kann mit max. 2 % Wasser verdünnt werden.

## Entsorgung:

Nur restentleerte Säcke zum Recycling geben. Informationen ggf. vom örtlichen Entsorger einholen.

## Sicherheitsratschläge:

Kein Gefahrstoff und kein Gefahrgut. Das EG-Sicherheitsdatenblatt ist in jedem Fall zu beachten.

### Anmerkung:

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren werkseitigen Untersuchungen und Erprobungen, sowie auf Praxiserfahrungen. Unsere Verarbeitungshinweise sind jedoch wegen der unterschiedlichen Gegebenheiten am Bau unverbindlich. Wir empfehlen dem Anwender, sich vor Beginn der Arbeiten mit den in Frage kommenden Produkten und Arbeitstechniken in einem Versuch vertraut zu machen. Dieses technische Merkblatt verliert bei Erscheinen einer neuen Ausgabe seine Gültigkeit.



**muro Bauprodukte GmbH**  
Brennhäuser Str. 2  
D-97528 Sulzdorf a.d.L.

☎ 09763 / 93079-0

✉ [technik@muro-vertrieb.de](mailto:technik@muro-vertrieb.de)

☎ 09763 / 93079-29

🌐 [www.muro-bauprodukte.de](http://www.muro-bauprodukte.de)