

04240



muro[®] bit Voranstrich LF

Lösemittelfreies Voranstrich-Konzentrat auf Bitumen-Emulsion-Basis

Produktbeschreibung:

muro bit Voranstrich LF ist ein streichfähiger Voranstrich auf Basis einer lösemittelfreien, modifizierten Bitumenemulsion.

Anwendungsgebiete:

muro bit Voranstrich LF ist als Voranstrich unentbehrlich für die Vorbehandlung des Untergrundes für die nachfolgend aufzubringenden Bitumendickbeschichtungsmassen. **muro bit Voranstrich LF** haftet auf Beton, Mauerwerk, Putz und allen anderen bauüblichen Untergründen.

muro bit Voranstrich LF ist ein Voranstrich für die kalt zu verarbeitenden Bitumenemulsionen und -dickschichtsysteme **muro bit 1-K Dickbeschichtung** und **muro bit 2-K Faserbeschichtung**.

Ihre Vorteile:

- schnelltrocknend
- hohes Eindringvermögen in den Untergrund
- einfachste Handhabung, da gebrauchsfertig eingestellt
- universell einsetzbar daher Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten
- lösemittelfrei
- wirtschaftlich und kostensenkend da geringer Geräte-, Material- und Arbeitsaufwand

Güteüberwachung:

Eigenüberwachung durch unser **muro-Labor**.

Technische Daten:

Beschaffenheit	flüssige, lösemittelfreie Bitumen-Emulsion
Materialverbrauch	ca. 0,2 - 0,3 l/m ² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes
Dichte (bei 20°C)	ca. 1,0 kg/m ³
Festkörpergehalt	ca. 40 Gew.-%
Filmbildungstemperatur	mind. + 5°C
Reinigungsmittel	Wasser für frisches, nicht abgebundenes Material
Lagertemperatur	frostempfindlich, über + 2°C
Lagerfähigkeit	in original verschlossenen Gebinden 6 Monate
Lieferform	Gebinde mit 5 l, 10 l 30 l Nettoinhalt

Alle Technischen Daten beziehen sich auf Laborbedingungen 20°C / 65% r. F.

Verarbeitungsbedingungen:

Verarbeitung nicht bei Regen, aufziehendem Regen, Luft- und Untergrundtemperaturen unter + 5°C.

Untergrund:

Der Untergrund muß tragfähig sowie frei von Fett und Öl sein. Eine baufeuchte ist zulässig. Tropfnasse Stellen bzw. unter kapillarem Wassernachschub stehende Stellen sind ungeeignet. Folgende Untergründe sind geeignet: Mauerwerk (DIN 1053), z.B. Hochlochziegel, Beton (DIN 1045) oder Putz (DIN 18550 - Mörtelgruppe P II, P III).

Trockener und stark saugender Untergrund muß ggf. vorgehäßt werden. Der Untergrund muß frei von Graten und scharfkantigen Überständen sein. Stoßfugen (> 5 mm) und Ausbrüche sind zu verschließen.

Vorhandene Bitumenanstriche oder Beschichtungen sind nicht geeignet. Diese können nur mit **muro bit Voranstrich** - lösemittelhaltig vorbehandelt werden.

Verarbeitung:

Auf die zu behandelnden Flächen wird **muro bit Voranstrich LF** durch Streichen, Rollen oder mit einem handelsüblichen Spritzgerät, z.B. Gartenspritze, aufgetragen.

Hinweise:

Restlos entleerte Gebinde können dem Metallrecycling bzw. dem Kunststoffrecycling zugeführt werden.

Sicherheitsratschläge:

Nach GefStoffV 1991 kein Gefahrstoff im Sinne der GefStoffV; Im abgebundenen Zustand geht von dem Produkt keine Grundwassergefährdung aus. Berührungen mit den Augen und der Haut vermeiden und bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. Die auf dem Etikett befindlichen Hinweise sind zu beachten.

Anmerkung:

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren werkseitigen Untersuchungen und Erprobungen, sowie auf Praxiserfahrungen. Unsere Verarbeitungshinweise sind jedoch wegen der unterschiedlichen Gegebenheiten am Bau unverbindlich. Wir empfehlen dem Anwender, sich vor Beginn der Arbeiten mit den in Frage kommenden Produkten und Arbeitstechniken in einem Versuch vertraut zu machen. Dieses technische Merkblatt verliert bei Erscheinen einer neuen Ausgabe seine Gültigkeit.



muro Bauprodukte GmbH
Brennhäuser Str. 2
D-97528 Sulzdorf a.d.L.

☎ 09763 / 93079-0

✉ technik@muro-vertrieb.de

☎ 09763 / 93079-29

🌐 www.muro-bauprodukte.de