

03043



muro® Aufbrennsperre bis 1:10 wasserverdünnsbar

lösungsmittelfrei; reguliert die Saugfähigkeit

Produktbeschreibung:

muro Aufbrennsperre 1:10 wasserverdünnsbar ist eine lösemittelfreie Grundierung, die die Untergrundsugfähigkeit vermindert und ausgleicht. Aufbrennsperre ist kein Filmbildner, verursacht daher keine Trennschicht zwischen Putz und Mauerwerk und schränkt die Wasserdampfdiffusion nicht ein. Es ist ein roll- und streichfähiges, sowie, mit einem geeigneten Spritzgerät, spritzfähiges Grundiermaterial zur Verhinderung des "Aufbrennens" von Putz auf stark oder unterschiedlich stark saugenden Putzuntergründen wie Gasbeton, Leichtziegel, Hohllochziegel, sowie Mischmauerwerk und stark saugenden Fugenmörteln. muro Aufbrennsperre 1:10 wasserverdünnsbar ist als Putzhaftbrücke nach DIN V 18550 von Gips-, Handputzen, Ansetzbindern und Dünnputzen geeignet. muro Aufbrennsperre 1:10 ist kein Putzhärter.

Untergrund:

Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein. Die Oberfläche sollte lufttrocken sein und keine feuchte Flecken aufweisen. Rückseitig einwirkende Feuchtigkeit ist auszuschließen. Nicht zuverlässig haftende, putzschädigende Ausscheidungen und Trennmittel sind zu beseitigen. Im Übrigen gelten die Vorschriften der DIN 18 550, VOB C, DIN 18363 ist zu beachten.

Güteüberwachung:

Eigenüberwachung durch unser muro-Labor.

Technische Daten:	
Materialbasis	Wasserdünnsbare Olein
Aussehen	gelblich, matt
Verarbeitungstemperatur	nicht unter 5°C (Baustofftemperatur)
Dichte	1,04 g/m³
Verbrauch	ca. 30 - 60 ml/m² (Konzentrat) je nach Untergrund
Überputzbarkeit	nach Antrocknung mind. 12 h (je nach Luftfeuchtigkeit und Temperatur)
Lagerung	kühl, trocken
Lagerfähigkeit	max. 16 Monate
Lieferform	25 kg Kunststoff

Alle Technischen Daten beziehen sich auf Laborbedingungen 20°C / 65% r. F.

Verarbeitungshinweise auf der Rückseite beachten!

Verarbeitung:

muro Aufbrennsperre wird mit Wasser verdünnt und im Streich- oder Spritzverfahren, je nach Saugfähigkeit des Putzträgers, nach folgender Tabelle eingesetzt:

Untergrund	Innenputze	Außenputze	
		feuchte, kühle Witterung	trockene, warme Witterung
ZIEGELMAUERWERK			
a) stark saugend	1:4 - 1:6	1:7	1:5
b) weniger saugend	1:6 - 1:8	-	1:6 - 1:8
KALKSANDSTEIN	1:6 - 1:8	-	-
BETONSTEIN, BETON	-	-	-
HOLZWOLLE, LEICHTBAUSTEIN	-	-	-
GASBETON	1:6	1:10	1:10

Wichtige Hinweise: Die Grundierung muss vor Aufbringen des Putzes getrocknet sein. Es darf nicht nass in nass gearbeitet werden (Das Verputzen ist je nach Witterung nach ca. 1 - 3 Tage nach Aufbringen der nicht regenbeständigen Grundierung möglich).

Lagerung:

Frostfrei, bei unter + 30° C, vor direkter Sonneneinstrahlung und Lichteinfall schützen. Lagerfähigkeit: 16 Monate im geschlossenen Gebinde.

Angebrochene Eimer gut verschlossen halten und bald verarbeiten.

Hinweis:

Nicht zu behandelnde Flächen sind zu schützen. Spritzer sofort mit Wasser abwaschen. Glas, Metall, Klinker, Fensterrahmen u. ä. werden durch Aufbrennsperre angegriffen.

Anmerkung:

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren werkseitigen Untersuchungen und Erprobungen, sowie auf Praxiserfahrungen. Unsere Verarbeitungshinweise sind jedoch wegen der unterschiedlichen Gegebenheiten am Bau unverbindlich. Wir empfehlen dem Anwender, sich vor Beginn der Arbeiten mit den in Frage kommenden Produkten und Arbeitstechniken in einem Versuch vertraut zu machen. Dieses technische Merkblatt verliert bei Erscheinen einer neuen Ausgabe seine Gültigkeit.

Sicherheitsratschläge:

Augen und Haut schützen. Spritzer auf der Haut mit Wasser und Seife abwaschen. Bei Kontakt mit den Augen sofort mit viel Wasser ausspülen und Arzt konsultieren. Das Produkt darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Näheres siehe Sicherheitsdatenblatt.

Gefahrenhinweise:

H315 *Verursacht Hautreizungen.*

H319 *Verursacht schwere Augenreizung.*

H335 *Kann die Atemwege reizen.*

H412 *Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.*

Sicherheitshinweise:

P101 *Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.*

P102 *Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.*

P103 *Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.*

P261 *Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.*

P280 *Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.*

P305+P351+P338 *BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.*

Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P321 *Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).*

P405 *Unter Verschluss aufbewahren.*

P501 *Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / Internationalen Vorschriften.*



muro Bauprodukte GmbH
Brennhäuser Str. 2
D-97528 Sulzdorf a.d.L.

☎ 09763 / 93079-0

✉ technik@muro-vertrieb.de

☎ 09763 / 93079-29

🌐 www.muro-bauprodukte.de