

06115



Feinkörniger Dispersions-Kratzputz, für außen

Produktbeschreibung:

muro Kunstharz-Faschenputz ist ein verarbeitungsfertiger, feinkörniger Dispersionsputz mit Kratzputzstruktur für außen. Er ist witterungsbeständig, wasserabweisend, wasserdampfdurchlässig und durchlässig für Kohlendioxid.

Anwendungsgebiete:

muro Kunstharz-Faschenputz ist einsetzbar insbesondere auf Fensterfaschen und Laibungen.

Untergrund:

Geeignet sind tragfähige, trockene und saubere Untergründe, die fachgerecht vorgearbeitet wurden. Wir empfehlen hierzu die Beachtung der VOB, DIN 18 363, Teil C, Abs. 3.

Nicht tragfähige Beschichtungen sind grundrein zu entfernen.

Güteüberwachung:

Eigenüberwachung durch unser muro-Labor.

Technische Daten:	
Materialbasis	Polymerdispersion, Weißpigmente, Quarzmehl, Calciumcarbonate, silikatische Füllstoffe, Additive, Konservierungsmittel
Aussehen	weiß, matt
Dichte	ca. 2,0 g/cm³
Verbrauch	ca. 1,5 kg/m²
Verdünnung	max. 2 % mit Wasser
Verarbeitungs- temperatur	nicht unter +5 °C bei Verarbeitung und während der Trocknung (Luft- und Baustofftemperatur)
Lagerung	kühl, trocken, frostfrei
Lieferform	Kunststoffeimer, 25 kg

Alle Technischen Daten beziehen sich auf Laborbedingungen 20°C / 65% r. F.

Beschichtungsaufbau:

Grundanstrich:

Neue Putze der Mörtelgruppen PII und PIII: Nach ausreichender Standzeit von ca. 2 Wochen beschichtbar (bei 20°C, 65% rel. Luftfeuchte). Ungünstigere Wetterbedingungen können die Standzeiten deutlich verlängern.

Alte tragfähige Putze der Mörtelgruppe PII, PIII, mineralische Leichtputze: Nachputzstellen fluatieren. Auf grob porösen, stärker saugenden, leicht sandenden Untergründen Grundanstrich mit muro Tiefengrund LF. Auf stärker sandenden, mehlenden Untergründen ein Grundanstrich mit lösemittelhaltigem Tiefgrund.

<u>Neuer Beton:</u> Evtl. vorhandene Schalölrückstände fachgerecht entfernen. Grundanstrich mit muro Tiefengrund LF.

<u>Abgewitteter Beton:</u> Schmutzablagerungen oder Mehlkornschichten fachgerecht entfernen. Grundanstrich mit muro Tiefengrund LF.

<u>Matte, tragfähige Dispersionsbeschichtungen:</u> Bei leicht kreidenden Altanstrichen Grundanstrich mit muro Tiefengrund LF oder lösemittelhaltigem Tiefgrund.

Zwischenanstrich:

Auf nicht saugenden Untergründen ein haftvermittelnder Zwischenanstrich mit muro Putzgrund.

Wird der Oberputz getönt, wird grundsätzlich ein Zwischenanstrich mit muro Putzgrund, passend zum Farbton des Oberputzes getönt, empfohlen.

Verarbeitung:

Den Inhalt des Eimers bis auf den Grund intensiv aufzurühren. Mit nicht rostender Edelstahl-Kelle Faschenputz vollflächig auftragen und auf Körnung abziehen. Unmittelbar danach mit einer Edelstahl- oder Kunststoff-Glättkelle den Kratzputz gleichmäßig rund abscheiben. Faschenputz kann bei Bedarf mit max. 2% Wasser verdünnt werden.

Beachten:

Die zur Herstellung von Faschenputz verwendeten Füllstoffe und Granulate sind Naturprodukte und daher gewissen Farbtonschwankungen unterworfen. Aus diesem Grund sollte auf geschlossenen Flächen nur Putz mit der gleichen Chargen-Nummer verarbeitet werden.

Trockenzeit:

Bei + 20°C und max. 65% rel. Luftfeuchte ist der Putz nach 24 Stunden oberflächentrocken. Durchgetrocknet, belastbar und über-streichbar nach 2-3 Tagen.

Der Putz trocknet physikalisch, durch Verdunstung der Feuchtigkeit. Besonders in der kühlen Jahreszeit und bei hoher Luftfeuchtigkeit ist deshalb eine verzögerte Trocknung gegeben.

Sicherheitsratschläge:

Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort mit Wasser gründlich abspülen. Nicht in die Kanalisation/ Gewässer oder in das Erdreich gelangen lassen. Evtl. Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden. Gebinde mit flüssigen Farbresten bei der Sammelstelle für Altfarben abgeben. AVV-Abfallschlüssel Nr. 17 09 04.

Anmerkung:

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren werkseitigen Untersuchungen und Erprobungen, sowie auf Praxiserfahrungen. Unsere Verarbeitungshinweise sind jedoch wegen der unterschiedlichen Gegebenheiten am Bau unverbindlich. Wir empfehlen dem Anwender, sich vor Beginn der Arbeiten mit den in Frage kommenden Produkten und Arbeitstechniken in einem Versuch vertraut zu machen. Dieses technische Merkblatt verliert bei Erscheinen einer neuen Ausgabe seine Gültigkeit.



muro Bauprodukte GmbH Brennhäuser Str. 2 D-97528 Sulzdorf a.d.L.

© 09763 / 93079-0

technik@muro-vertrieb.de

(FAX) 09763 / 93079-29

www.muro-bauprodukte.de