

03037



muro® Putzhärter - Konzentrat

Wasserverdünnbares Grundiermittel für Innen und Außen zur Egalisierung fester Untergründe

Produktbeschreibung:

Lösemittelfreie, farblose, wasserverdünnbare Grundierung für eine Anwendung auf saugenden, mineralischen Putzen. Nicht für schwach saugende Untergründe. Grundierung zur Egalisierung fester Untergründe, die stark oder ungleichmäßig saugen. Speziell für Porenbetonflächen geeignet. Bei nachfolgenden, plastischen Beschichtungen wird die Offenzeit durch eine Putzhärter-Grundierung merklich erhöht. Das muro Putzhärter - Konzentrat hat ein hohes Bindevormögen und eine sehr gute, verfestigende Wirkung. Für den Innen- und Außenbereich geeignet.

Untergrund:

Die Untergründe müssen trocken, frei von Verschmutzungen und trennenden Substanzen sein. VOB, Teil C, DIN 18 363, Abs. 3 ist zu beachten.

Güteüberwachung:

Eigenüberwachung durch unser muro-Labor.

Technische Daten:

Materialbasis	Modifizierte wässrige Kunstharzdispersion
Aussehen	milchig weiß / farblos
Dichte	1,0 g/cm ³
Verbrauch	ca. 80 - 100 g/m ² je nach Untergrund
Trocknungszeit	mind. 6 - 8 h je nach Umgebungstemperatur
Wasserdampfdiffusion	≤ sd-Wert 0,2
Lagerung	kühl, trocken, frostfrei
Lagerfähigkeit	max. 12 Monate
Lieferform	Kunststoffeimer, 10 kg

Alle Technischen Daten beziehen sich auf Laborbedingungen 20°C / 65% r. F.

Verarbeitungshinweise auf der Rückseite beachten!

Verarbeitung:

muro Putzhärter-Konzentrat ist als Grundierung nur verdünnt mit 4-5 Teilen Wasser zu verwenden. Für seidenmatte Glanzüberzüge im Innenbereich wird muro Putzhärter-Konzentrat mit 1– 2 Teilen Wasser verdünnt. Für seidenglänzende Überzüge wird der Putzhärter unverdünnt angewendet. Zur Veredelung von Leimfarben oder abgeleimten Farben ca. 5% muro Putzhärter zusetzen.

Werkzeuge:

Kann gerollt, gestrichen und gespritzt werden.

Reinigung der Geräte:

nach Gebrauch mit sauberem Wasser

Trockenzeit:

Bei + 20°C und 65% relativer Luftfeuchte nach ca. 6-8 Stunden überarbeitbar. Bei niedrigeren Temperaturen entsprechend längere Trocknungszeiten einhalten.

Lagerung:

muro Putzhärter sollte in geschlossenen Gebinden kühl, jedoch frostfrei lagern. Angebrochene Gebinde gut verschlossen halten und bald verarbeiten. Eine Lagerung von 12 Monaten sollte nicht überschritten werden.

Sicherheitshinweis:

Augen und Haut schützen. Spritzer auf der Haut mit Wasser und Seife abwaschen. Bei Kontakt mit den Augen sofort mit viel Wasser abwaschen und Arzt konsultieren. Das Produkt darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Näheres siehe Sicherheitsdatenblatt.

EU-Grenzwert:

h(Wb): 30 g/l (2010).
Dieses Produkt enthält < 1 g/l VOC.

Anmerkung:

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren werkseitigen Untersuchungen und Erprobungen, sowie auf Praxiserfahrungen. Unsere Verarbeitungshinweise sind jedoch wegen der unterschiedlichen Gegebenheiten am Bau unverbindlich. Wir empfehlen dem Anwender, sich vor Beginn der Arbeiten mit den in Frage kommenden Produkten und Arbeitstechniken in einem Versuch vertraut zu machen. Dieses technische Merkblatt verliert bei Erscheinen einer neuen Ausgabe seine Gültigkeit.



muro Bauprodukte GmbH
Brennhäuser Str. 2
97528 Sulzdorf a.d.L.

☎ 09763 / 93079-0

✉ technik@muro-vertrieb.de

FAX 09763 / 93079-29

🌐 www.muro-bauprodukte.de