03060

muro® Acryl Fassadenfarbe weiß

Umweltfreundliche Innen- und Außenfarbe mit guter Deckkraft.

Produktbeschreibung:

muro Acryl Fassadenfarbe ist eine hochwertige, füllende Dispersionsfassadenfarbe, die sich gut als Anstrich bei Vollwärmeschutzsystemen eignet. Muro Acryl Fassadenfarbe ist im ausgehärteten Zustand wetterfest, diffusionsfähig, stark füllend und gut haftend.
muro Acryl Fassadenfarbe kann abgetönt werden.

Wirkungsweise:

muro Acryl Fassadenfarbe ist eine wetterbeständige Außen- und Innenfarbe, die leicht verarbeitbar ist und ansatzfreie, sowie gleichmäßige Flächen schafft.

Untergrund:

Der Untergrund muss sauber und trocken sein, um ein gutes Auftragen zu gewährleisten. Alte, lockere Anstriche sind zu entfernen. Besonders zu beachten ist VOB, Teil C, DIN 18363. muro Acryl Fassadenfarbe ist nicht zur Anwendung auf Sanierputzen geeignet

Güteüberwachung:

Eigenüberwachung durch unser muro-Labor.

Technische Daten:	
Materialbasis	Kunststoffdispersion Acryl-Copolymerisat
Pigmentbasis	Titandioxid-Rutil, sowie Quarzmehlanteile
Aussehen	weiß, matt
Dichte	1,5 g/cm³
Verarbeitungsviskosität	Als Anstrich max. 20% wasserverdünnt Bei Deckanstrich: 1. Anstrich ca. 10% wasserverdünnt; 2. Anstrich ca. 5% wasserverdünnt.
Verarbeitungstemperatur	nicht unter +5 °C (Baustofftemperatur)
Verbrauch	Beim Voranstrich ca. 100 - 150 ml/m², je nach Saugfähigkeit des Untergrundes evtl. auch mehr. Beim Deckanstrich ca. 120 - 150 ml/m² pro Anstrich auf glatten Untergründen. Mehrbedarf bei unebenen Flächen.
Lagerung	kühl, trocken, frostfrei, nicht über + 30 °C lagern
Lagerfähigkeit	max. 12 Monate in ungeöffneten Gebinden, angebrochene Gebinde gut verschließen und baldmögllichst verarbeiten
Lieferform	Eimer,15 Liter

Alle Technischen Daten beziehen sich auf Laborbedingungen 20°C / 65% r. F.

Verarbeitungshinweise auf der Rückseite beachten!

Verarbeitung:

Die Verarbeitung erfolgt durch Rollen, Streichen oder Spritzen im Nieder-, Hochdruck und im Airless-Verfahren. Überstreichbarkeit nach max. 6 Stunden, abhängig von der Raumlufttemperatur. Prüfen des Untergrundes als geeigneter Anstrichträger. Die VOB (Teil C, DIN 18363 Anstricharbeiten, Abs. 3.1.1) und die gültigen Techn. Merkblätter des Bundesausschusses für Farbe und Sachwertschutz [BFS], 6000 Frankfurt, sind zu berücksichtigen.

Neue Untergründe: Verschmutzungen entfernen und Flächen säubern, evtl. vorhandene Sinterhaut entfernen.

Alte Untergründe: Flächen nass oder trocken gründlich reinigen (mechanisch oder durch Dampfstrahlen).

Grundierung: Die Grundierung der entsprechend vorbehandelten Flächen erfolgt in der Regel mit dem lösemittelfreien muro Tiefengrund (Verbrauch ca. 250 ml/m², je nach Saugfähigkeit des Untergrundes). Ausnahmen sind Gasbeton (hier erfolgt die Grundierung mit muro Aufbrennsperre), Kunstharzputz und alte, tragfähige Dispersionsanstriche (hier erfolgt die Grundierung mit muro Tiefgrund TB, Verbrauch ca. 100 ml/m²).

Zwischenbeschichtung: Der sogenannte Grundanstrich als Zwischenbeschichtung erfolgt 12 Stunden später mit muro Acryl Fassadenfarbe, verdünnt mit Wasser. Der Verdünnungsgrad richtet sich nach der Saugfähigkeit des Untergrundes und beträgt im allg. 5-15 Gew.-%. Die Verdünnungsgrenze sollte bei max. 20 Gew.-% liegen.

Schlussbeschichtung: Der sogenannte Deckanstrich als Schlussbeschichtung erfolgt ebenfalls mit muro Acryl Fassadenfarbe, in der Regel pur. Bei Bedarf sollte max. bis 5 Gew.-% mit Wasser verdünnt werden.

Hinweise:

1) Der Zeitabstand zwischen den Anstrichen beträgt mindestens 6 Stunden (20°C, 65% relative Luftfeuchte).
2) Niedrige Temperatur und höhere Luftfeuchtigkeit verzögern die Trocknung.
3) Die Verarbeitung erfolgt mit Roller oder im Airless-Verfahren.
4) Das Abtönen erfolgt mit muro Dispersionsabtönfarben Erst mischen, dann mit Wasser verdünnen.
5) Eine Verdünnung erfolgt gegebenenfalls nur mit Wasser.
6) Die Reinigung der Geräte erfolgt sofort nach deren Gebrauch mit Wasser.
7) Überstreichbarkeit nach mind. 6 Stunden, abhängig von Temperatur und relativen Luftfeuchtigkeit.
8) Die Entsorgung eingetrockneter Reste erfolgt über die Hausdeponie.

Anmerkung:
Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren werkseitigen Untersuchungen und Erprobungen, sowie auf Praxiserfahrungen. Unsere Verarbeitungshinweise sind jedoch wegen der unterschiedlichen Gegebenheiten am Bau unverbindlich. Wir empfehlen dem Anwender, sich vor Beginn der Arbeiten mit den in Frage kommenden Produkten und Arbeitstechniken in einem Versuch vertraut zu machen. Dieses technische Merkblatt verliert bei Erscheinen einer neuen Ausgabe seine Gültigkeit.

muro®
Bauprodukte für Profis!

muro Bauprodukte GmbH
Brennhäuser Str. 2
D-97528 Sulzdorf a.d.L.

09763 / 93079-0
FAX 09763 / 93079-29
technik@muro-vertrieb.de
www.muro-bauprodukte.de