Technisches Produkt-Merkblatt 07/22

04130

muro® proof Stopfmörtel

Zur Anwendung von innen gegen von außen drückendes Wasser

Produktbeschreibung:

muro proof Stopfmörtel ist ein hochreaktives Pulver mit extrem kurzer Erstarrungszeit. Innerhalb weniger Sekunden werden die Stellen, an denen Wasser austritt, abgedichtet.

Anwendungsgebiete:

muro proof Stopfmörtel eignet sich besonders:

- zur nachträglichen Kellerinnenabdichtung, Schachtabdichtung
- zur Abdichtung gegen nichtdrückendes und drückendes Wasser von der Negativ- oder Positivseite
- zur Abdichtung bei fließendem Wasser
- zum äußeren Verdämmen/Verschließen von Rissen

muro proof Stopfmörtel ist ungeeignet zur Abdichtung von Leicht- und Großblockziegeln.

Güteüberwachung:

Eigenüberwachung durch unser *muro-Labor.*

Technische Daten:	
Materialbasis	Bindemittel, Quarz
Aussehen	grau
Dichte	1,7 g/cm³
Verarbeitungs-temperatur	nicht unter +5 °C (Baustofftemperatur)
Verbrauch	bei Abdichtung gegen drückendes Wasser: ca. 1 - 2 kg/m²
Lagerung	trocken, geschlossen
Lagerfähigkeit	ungeöffnet max. 6 Monate
Lieferform	Eimer, 15 kg

Alle Technischen Daten beziehen sich auf Laborbedingungen 20°C / 65% r. F.

Verarbeitungshinweise auf der Rückseite beachten!

Verarbeitung:

Vorbehandlung:
Der Untergrund muss sauber, fest und tragfähig sein. Alte Anstriche sind zu entfernen. Putze, die Kalk enthalten, müssen ebenfalls beseitigt werden. Wenn die Möglichkeit besteht, Fugen 2 cm tief auskratzen. Vor Arbeitsbeginn sind trockene Flächen vorzunässen. Bei Vorhandensein von Fehlstellen bzw. offenen Fugen sind diese mit muro Sperrmörtel zu verfüllen. Ist eine Abdichtung auf Leicht- oder Großblocksteinen gefordert, ist vorab das Auftragen von muro Sperrputz, einem tragfähigen Zement, notwendig.
Der Untergrund bei fließendem Wasser:
Das trockene Pulver an der Wasseraustrittsstelle fest einreiben, bis das Wasser gestoppt ist.

Verarbeitung:
An den Wasseraustrittsflächen den muro proof Stopfmörtel fest einreiben, bis das Wasser stoppt.

Nachbehandlung:
Frühestens nach 24 Stunden nach dem Abdichten einen Haftspritzbewurf, den muro Spritzbewurf, zu ca. 50 % deckend aufbringen.
Nach mind. weiteren 24 Stunden den hydrophoben und wärmedämmenden Sanierputz, den muro san duo Sanier- und Dämmputz aufbringen.

Sicherheitshinweise:

Die Materialien sollten nicht mit Haut und Augen in Berührung kommen. Bei Kontakt gründlich mit Wasser spülen.
Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Anmerkung:
Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren werkseitigen Untersuchungen und Erprobungen, sowie auf Praxiserfahrungen. Unsere Verarbeitungshinweise sind jedoch wegen der unterschiedlichen Gegebenheiten am Bau unverbindlich. Wir empfehlen dem Anwender, sich vor Beginn der Arbeiten mit den in Frage kommenden Produkten und Arbeitstechniken in einem Versuch vertraut zu machen. Dieses technische Merkblatt verliert bei Erscheinen einer neuen Ausgabe seine Gültigkeit.

muro®
Bauprodukte für Profis!

muro Bauprodukte GmbH
Brennhäuser Str. 2
D-97528 Sulzdorf a.d.L.

09763 / 93079-0
FAX 09763 / 93079-29
technik@muro-vertrieb.de
www.muro-bauprodukte.de