Technisches Produkt-Merkblatt

07/22

05081

muro® Klebe- und Armierungsmörtel ZF

Wasserabweisender mineralischer Trockenmörtel

Produktbeschreibung:

muro Klebe- und Armierungsmörtel ZF ist eine verarbeitungsfertige, zementfreie, dispersionsgebundene Klebe- und Spachtelmasse.

Anwendung:

muro Klebe- und Armierungsmörtel ZF eignet sich zum Kleben von EPS-Dämmplatten und zum Einbetten von muro Armierungsgewebe fein auf EPS-Dämmplatten, sowie auf allen mineralischen, dispersions- oder silikatgebundenen Untergründen, speziell für muro Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS).

Untergrund:

Der Untergrund muss sauber, trocken, fest und tragfähig, sowie frei von haftmindernden Rückständen sein. Der Putzgrund muss sorgfältig auf Tragfähigkeit geprüft werden.

Zusammensetzung:

muro Klebe- und Armierungsmörtel ZF besteht aus wässriger Copolymer-Dispersion, Kalziumcarbonaten, Silikaten, Additiven und Konservierungsmitteln.

Güteüberwachung:

Eigenüberwachung durch unser muro-Labor.

Technische Daten:	
Materialbasis	Copolymer-Dispersion, Silikate, Kalziumcarbonate, Additive, Konservierungsmittel
Verarbeitungstemperatur	nicht unter 5℃ (Baustofftemperatur)
Farbe	Natur
Verbrauch	Kleben: ca. 3 - 4 kg/m²* ca. 6,3 - 8,3 m²/Gebinde 25 kg/Sack Armieren: ca. 3 - 4 kg/m²* ca. 6,3 - 8,3 m²/Gebinde 25 kg/Sack *je nach Untergrund (am Objekt ermitteln)
Lagerung	kühl, trocken, frostfrei, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt
Lagerfähigkeit	max. 12 Monate
Lieferform	25 kg, Eimer

Alle Technischen Daten beziehen sich auf Laborbedingungen 20℃ / 65% r. F.

Verarbeitungshinweise auf der Rückseite beachten!

Verarbeitung:

Zum Kleben der EPS-Dämmplatten:
Vollflächig mit der Zahntraufel 8 x 8 mm oder im Punkt-Wulst-Verfahren auf die Dämmplatte aufbringen. Unbedingt WDVS-Zulassung beachten.

Zum Armieren/Spachteln:
Mit der Edelstahltraufel oder maschinell durch ein geeignetes Spritzgerät jeweils in Bahnenbreite des Gewebes auf die EPS-Platten bzw. auf den Untergrund auftragen und das muro Armierungsgewebe fein vollflächig, 10 cm überlappend, einbetten. Danach nochmals (nass in nass) mit ca. 1 - 2 mm muro Klebe- und Armierungsspachtel ZF überziehen. Die Gesamtschichtdicke soll 3 - 4 mm betragen. Zusätzliche Diagonalarmierung bei allen Gebäudeöffnungen anbringen.

Lagerung:

muro Klebe- und Armierungsmörtel ZF sollte kühl, trocken und frostfrei gelagert und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden. Im gut verschlossenen Originalgebinde ist das Produkt 12 Monate haltbar.

Besonders zu beachten:

Nicht bei Temperaturen unter +5 °C, direkter Sonneneinstrahlung oder Wind verarbeiten. Vor Regen schützen. Die Trocknungsdauer beträgt, je nach Schichtstärke und Witterung, 12 - 24 Stunden. Durch hohe Luftfeuchtigkeit und/oder niedrige Temperaturen kann die Trocknung erheblich verzögert werden. muro Klebe- und Armierungsmörtel ZF ist nach gutem Durchmischen verarbeitungsfertig.

Entsorgung:

Nur restentleerte Säcke (rieselfrei) zum Recycling geben.
Informationen ggf. vom örtlichen Entsorger einholen.

Sicherheitsratschläge:

Kein Gefahrstoff und kein Gefahrgut.
Das EG-Sicherheitsdatenblatt ist in jedem Fall zu beachten.

Anmerkung:
Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren werkseitigen Untersuchungen und Erprobungen, sowie auf Praxiserfahrungen. Unsere Verarbeitungshinweise sind jedoch wegen der unterschiedlichen Gegebenheiten am Bau unverbindlich. Wir empfehlen dem Anwender, sich vor Beginn der Arbeiten mit den in Frage kommenden Produkten und Arbeitstechniken in einem Versuch vertraut zu machen. Dieses technische Merkblatt verliert bei Erscheinen einer neuen Ausgabe seine Gültigkeit.

muro®
Bauprodukte für Profis!

muro Bauprodukte GmbH
Brennhäuser Str. 2
D-97528 Sulzdorf a.d.L.

09763 / 93079- 0
09763 / 93079-29
technik@muro-vertrieb.de
www.muro-bauprodukte.de