06050

muro® Münchner Rauputz

weißer oder farbiger Rauputz; Körnung 2/3 mm; zur gestalterischen Formgebung;

Produktbeschreibung:

muro Münchner Rauputz ist ein Werktrockenmörtel auf Basis von ausgesuchten Quarzsanden, Kalk, Zement und Zusätzen zur besseren Verarbeitung. muro Münchner Rauputz ist ein mineralischer Edelputz als Oberputz der Kategorie CS II nach DIN EN 998-1 (bisher I c nach DIN 18550) für den Innen- und Außenbereich.

- wetterbeständig (wasserabweisend);
- für Innen und Außen;
- aufgrund seiner besonderen Rezeptierung bietet er alle bauphysikalischen Vorzüge, die an einen Oberputz gestellt werden;
- diffusionsfähig;
- leicht zu verarbeiten;
- formschöne Wirkung;
- bei muro Münchner Rauputz können gemäß Farbtonkarte oder Edelputzmuster die gewünschten Farbtöne erzielt werden.
- muro Münchner Rauputz kann als Endbeschichtung auf das muro san Sanierputzsystem aufgebracht werden.
- rein mineralisch, Baustoffklasse A

Putzgrund:

Zur Zement-Gipsputz Beschichtung eignen sich grundsätzlich alle Putze. Wir empfehlen nach Möglichkeit einen Kalk-Zementputz P II b DIN 18 550. Er soll gut abgebunden haben, ausgetrocknet und rissfrei sein. Bei alten Fassaden- oder Wandflächen ist der Putz auf Festigkeit zu prüfen und evtl. mit muro Tiefgrund LF nachzuhärten . Hohlklingende Stellen abklopfen, neue Putzträgerergänzungen gut austrocknen lassen. Anstriche restlos entfernen bzw. mit muro Renovierputz überarbeiten. Ein gleichmäßiges Saugverhalten erreicht man durch die Neutralisierung des Untergrundes. Dafür empfehlen wir muro Putzgrund oder muro Tiefengrund LF. Bei Innenarbeiten und auf Gipsputzen bzw. Gipsplatten ist grundsätzlich muro Putzgrund anzuwenden. Die Grundierungsarbeiten sind mindestens 24 h vor dem Auftragen von muro Münchner Rauputz auszuführen.

Technische Daten:	
Materialbasis	mineralische Bindemittel, Zusätze
Aussehen	weiß
Verarbeitungszeit	40 - 50 Minuten (je nach Umgebungstemperatur)
Verarbeitungstempertaur	nicht unter 5°C (Baustofftemperatur)
Verbrauch 2 mm Korn **3 mm Korn** **5 mm Korn**	ca. 3 kg/m² ca. 4 kg/m² ca. 6 kg/m²
Festigkeit	Mörtelgruppe PI c nach DIN 18 550 Teil 2
Körnung	2, 3, 5 mm
Wasserdampfdiffusion	sd - Wert 0,01 m
Lagerung	trocken, auf Paletten oder Holzrosten lagern
Lagerfähigkeit	max. 9 Monate
Lieferform	25 kg Papiersack

Alle Technischen Daten beziehen sich auf Laborbedingungen 20°C / 65% r. F.

Güteüberwachung:

Eigenüberwachung durch unser muro-Labor.

Verarbeitung:

muro Münchner Rauputz wird von Hand verarbeitet, wobei Kleinmengen mit dem Quirl angemischt werden können. Nach einer Reifezeit von 10 Min. nochmals kurz aufrühren. muro Münchner Rauputz werden ca. 7 l reines Trinkwasser zugesetzt. Der angegebene Wasserbedarf dient als Richtwert, die genaue Wasserzugabemenge richtet sich nach der baustellenüblichen Verarbeitungskonsistenz. Unter Verwendung einer rostfreien Stahltraufel wird das Material in Kornstärke aufgetragen. Beim Anmischen und Verarbeiten ist auf saubere Maschinen und Werkzeuge zu achten. Nach kurzer Standzeit (wenn der Wasserglanz verschwunden ist) mit Kunststofftraufel oder Kunststoff-Reibebrett abscheiben. Je nach Reibetechnik (rund, waagerecht oder senkrecht) ergibt sich die Struktur.
Zur Beachtung:
Aufziehen und Abscheiben jeweils ohne Unterbrechung. Starke Sonneneinstrahlung vermeiden. Keine Gewährleistungsansprüche bei Verarbeitung unter 5°C Wandtemperatur.

Nachbehandlung:

muro Münchner Rauputz benötigt zur ordnungsgemäßen Abbindung ausreichend Wasser.

Besonders zu Beachten:

Bereits abgebundenes Material darf nicht mehr neu aufgemischt werden. Das Material für das Objekt sollte möglichst auf einmal bestellt werden. Der Farbton des angetragenen Putzes kann durch natürliche Schwankungen im Rohmaterial, durch die Strukur des Putzes und dem witterungsbedingten Trocknungsverlauf, sowie durch ein unterschiedliches Absaugverhalten des Untergrundes von unseren Farbtonkarten, Mustern und Antragsproben abweichen. Eine Materialbeanstandung kann daraus nicht abgeleitet werden. Innenräume müssen vorsichtig beheizt werden, da die hydraulischen Erhärtungsreaktion von muro Münchner Rauhputz bei Beheizung mit hohen Temperaturen aufgrund der schnellen Austrocknung negativ beeinflusst werden können. Farbige Edelputze können bei unterschiedlich saugendem Untergrund und bei hoher Feuchtigkeit zu Fleckenbildung und Kalziumcarbonatausblühungen neigen, deshalb ist entsprechend dem Stand der Technik grundsätzlich ein Anstrich mit Egalisationsfarbe vorzusehen. Damit ist auch gewährleistet, dass bei noch "frischen" Edelputzfassaden keine Bindemittelauswaschungen auftreten.

Anmerkung:
Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren werkseitigen Untersuchungen und Erprobungen, sowie auf Praxiserfahrungen. Unsere Verarbeitungshinweise sind jedoch wegen der unterschiedlichen Gegebenheiten am Bau unverbindlich. Wir empfehlen dem Anwender, sich vor Beginn der Arbeiten mit den in Frage kommenden Produkten und Arbeitstechniken in einem Versuch vertraut zu machen. Dieses technische Merkblatt verliert bei Erscheinen einer neuen Ausgabe seine Gültigkeit.

muro®
Bauprodukte für Profis!

muro Bauprodukte GmbH
Brennhäuser Str. 2
D-97528 Sulzdorf a.d.L.

09763 / 93079-0
FAX 09763 / 93079-29
technik@muro-vertrieb.de
www.muro-bauprodukte.de

.... wir sind Partner des Fachhandels ....