

06217.2



muro[®] Siloxanputz K, Siloxanputz R

verarbeitungsfertiger Oberputz auf Siloxanbasis für außen

Produktbeschreibung:

muro Siloxanputz ist ein im Außenbereich anwendbarer, algizider und fungizider, wasser verdünnbarer Oberputz auf Siloxanbasis, der in Kratz- und Rillenputzstruktur erhältlich ist.

Eigenschaften:

muro Siloxanputz ist ein wetterbeständiger, hydrophober, CO₂- und wasserdampfdurchlässiger Oberputz. Der Putz ist Siloxanveredelt und leicht zu verarbeiten.

Anwendung:

muro Siloxanputz eignet sich als Oberputz auf allen tragfähigen und fachgerecht vorbereiteten, mineralischen Grundputzen, Kunstharzspachteln und Altanstrichen, sowie für muro Wärmedämmverbundsysteme.

Untergrund:

Der Untergrund muss sauber, trocken, fest und tragfähig, sowie frei von haftmindernden Rückständen sein.

Güteüberwachung:

Eigenüberwachung durch unser muro-Labor.

Technische Daten:

Materialbasis	Siloxan-Acrylat-Copolymerdispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, Silikate, Additive, Fasern, Konservierungsmittel
----------------------	---

Aussehen	weiß
-----------------	------

Verarbeitungstemperatur	nicht unter 5°C (Baustofftemperatur)
--------------------------------	--------------------------------------

Verbrauch

Siloxanputz K:

Korngröße: 2,0 mm:

ca. 2,5 - 3,0 kg/m² | ca. 8,3 - 10,0 m²/Gebinde | 25 kg/Sack

Korngröße: 3,0 mm:

ca. 3,5 - 4,0 kg/m² | ca. 6,3 - 7,6 m²/Gebinde | 25 kg/Sack

Siloxanputz R:

Korngröße: 2,0 mm:

ca. 2,5 - 3,0 kg/m² | ca. 8,3 - 10,0 m²/Gebinde | 25 kg/Sack

Korngröße: 3,0 mm:

ca. 3,3 - 3,7 kg/m² | ca. 6,7 - 7,6 m²/Gebinde | 25 kg/Sack

Lagerung	kühl, trocken, frostfrei, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt
-----------------	---

Lagerfähigkeit	max. 9 Monate
-----------------------	---------------

Körnung	Siloxanputz K: 2,0 mm, 3,0 mm, Siloxanputz R: 2,0 mm, 3,0 mm
----------------	--

Lieferform	25 kg, Eimer
-------------------	--------------

Alle Technischen Daten beziehen sich auf Laborbedingungen 20°C / 65% r. F.

Verarbeitungshinweise auf der Rückseite beachten!

.... wir sind Partner des Fachhandels

Verarbeitung:

Mit der Edelstahltraufel gleichmäßig auf Kornstärke aufziehen. Je nach gewünschter Struktur mit der Kunststofftraufel oder PU-Reibebrett gleichmäßig abscheiben und strukturieren. Siloxanputz R rund, waagrecht oder senkrecht strukturieren.

Lagerung:

muro Siloxanputz sollte kühl, trocken und frostfrei gelagert und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden. Im gut verschlossenen Originalgebinde ist das Produkt 12 Monate haltbar.

Zusammensetzung:

muro Siloxanputz besteht aus Siloxan-Acrylat-Copolymerdispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, Silikaten, Additiven, Fasern und Konservierungsmitteln.

Besonders zu beachten:

Nicht bei Temperaturen unter +5 °C, direkter Sonneneinstrahlung oder Wind verarbeiten. Die Trocknungsdauer beträgt, je nach Schichtstärke und Witterung, ca. 12 bis 24 Stunden. Durch hohe Luftfeuchtigkeit und/oder niedrige Temperaturen kann die Trocknung erheblich verzögert werden. muro Siloxanputz kann mit max. 2 % Wasser verdünnt werden.

Entsorgung:

Nur restentleerte Säcke zum Recycling geben. Informationen gegebenenfalls vom örtlichen Entsorger einholen.

Sicherheitsratschläge:

Kein Gefahrstoff und kein Gefahrgut.
Das EG-Sicherheitsdatenblatt ist in jedem Fall zu beachten.

Anmerkung:

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren werkseitigen Untersuchungen und Erprobungen, sowie auf Praxiserfahrungen. Unsere Verarbeitungshinweise sind jedoch wegen der unterschiedlichen Gegebenheiten am Bau unverbindlich. Wir empfehlen dem Anwender, sich vor Beginn der Arbeiten mit den in Frage kommenden Produkten und Arbeitstechniken in einem Versuch vertraut zu machen. Dieses technische Merkblatt verliert bei Erscheinen einer neuen Ausgabe seine Gültigkeit.



muro[®]
Bauprodukte für Profis!

muro Bauprodukte GmbH
Brennhäuser Str. 2
D-97528 Sulzdorf a.d.L.

☎ 09763 / 93079-0

✉ technik@muro-vertrieb.de

☎ 09763 / 93079-29

🌐 www.muro-bauprodukte.de

... wir sind Partner des Fachhandels ...