

06261/06261.1/06266



muro® Betonkontakt

für innen und außen; wetterbeständig; schnell trocknende Haftbrücke

Produktbeschreibung:

muro Betonkontakt ist eine lösemittelfreie, schnell trocknende Haftbrücke für nachfolgende Systemputze und Ansetzbinder, insbesondere auf glatten Betonflächen und ist für den Innen- und Außenbereich geeignet. muro Betonkontakt verbessert die mechanische Haftung von Grundputzen, Zementputzen, Kalkzementputzen, Maschinenputzgips, Fertigputzgips und sonstigen dichten, nicht saugenden Untergründe als Putzhaftbrücke nach DIN V 18550.

Einsatzgebiete:

muro Betonkontakt wird dort eingesetzt, wo Betonflächen verputzt werden sollen. Diese Vorbehandlung verhindert die schädliche Reaktion zwischen Beton und Gips. Er bietet dem Putzmörtel eine bessere Verankerung und gleicht die Betonsaugfähigkeit aus. muro Betonkontakt ist Verarbeitungsfertig, Lösungsmittel- und weichmacherfrei, kein Absetzen des Kerns, pigmentiert für eine erhöhte Verarbeitungssicherheit, egalisiert das Saugverhalten des Untergrundes und hat eine hohe Alkalibeständigkeit.

Untergrund:

Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei von Schalölen und sonstigen, die Haftung mindernden, Rückständen und Ausblühungen sein. muro Betonkontakt nicht auf nasse und vereiste Flächen aufbringen. Die Restfeuchte des Untergrundes darf den Massenanteil von 3% nicht überschreiten. Es gelten die Vorschriften der DIN 18 550. VOB Teil C, DIN 18363 ist zu beachten.

Güteüberwachung:

Eigenüberwachung durch unser *muro-Labor*.

Technische Daten:

Materialbasis	Acryl - Kunstharzdispersion
Aussehen	eingefärbt, matt
Verarbeitungstemperatur	nicht unter 5°C (Baustofftemperatur)
Dichte	1,5 g/cm ³
Verbrauch	ca. 200 - 350 g/m ² je nach Untergrund
Überputzbarkeit	nach dem Austrocknen, in der Regel ca. 6 Stunden, (je nach Luftfeuchtigkeit und Temperatur)
Lagerung	kühl, trocken, frostfrei
Lagerfähigkeit	max. 12 Monate
Lieferform	6 kg, 15 kg und 20 kg Kunststoffeimer

Alle Technischen Daten beziehen sich auf Laborbedingungen 20°C / 65% r. F.

Verarbeitungshinweise auf der Rückseite beachten!

Verarbeitung:

muro Betonkontakt ist vor dem Auftragen unverdünnt aufzurühren. Die Verarbeitung erfolgt mit Bürste, Noppen-, Lammfellroller oder maschinell mit einer geeigneten Förderpumpe (z.B. InoBEAM von Fa. Inotec). Von Zeit zu Zeit aufrühren. muro Betonkontakt trocknet schnell an. Werkzeuge nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen.

Lagerung:

muro Betonkontakt sollte in geschlossenen Eimern kühl, jedoch frostfrei lagern. Angebrochene Eimer gut verschlossen halten und bald verarbeiten. Eine Lagerung von 12 Monaten sollte nicht überschritten werden.

EU Grenzwert:

Dieses Produkt (Kat. A/h): 30 g/l (2010).
Dieses Produkt enthält max. < 1 g/l VOC

Deklaration der Inhaltsstoffe:

Acrylatharz, Wasser, Silikate, Additive, Konservierungsmittel (Methylisothiaolinon)

Sicherheitsratschläge:

Augen und Haut schützen. Spritzer auf der Haut mit Wasser und Seife abwaschen. Bei Kontakt mit den Augen sofort mit viel Wasser ausspülen und Arzt konsultieren. Das Produkt darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Näheres siehe Sicherheitsdatenblatt.

Gefahrenhinweise

H315 *Verursacht Hautreizungen.*
H319 *Verursacht schwere Augenreizung.*
H335 *Kann die Atemwege reizen.*
H412 *Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.*

Sicherheitshinweise

P101 *Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.*
P102 *Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.*
P103 *Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.*
P261 *Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.*
P280 *Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.*
P305+P351+P338 *BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.*
P321 *Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).*
P405 *Unter Verschluss aufbewahren.*
P501 *Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / Internationalen Vorschriften.*

Anmerkung:

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren werkseitigen Untersuchungen und Erprobungen, sowie auf Praxiserfahrungen. Unsere Verarbeitungshinweise sind jedoch wegen der unterschiedlichen Gegebenheiten am Bau unverbindlich. Wir empfehlen dem Anwender, sich vor Beginn der Arbeiten mit den in Frage kommenden Produkten und Arbeitstechniken in einem Versuch vertraut zu machen. Dieses technische Merkblatt verliert bei Erscheinen einer neuen Ausgabe seine Gültigkeit.



muro Bauprodukte GmbH
Brennhäuser Str. 2
D-97528 Sulzdorf a.d.L.

☎ 09763 / 93079-0

✉ technik@muro-vertrieb.de

☎ 09763 / 93079-29

🌐 www.muro-bauprodukte.de