



11037

muro® Fliesenkleber XXL-PROFI C2 TE grau

Produktbeschreibung:

muro Fliesenkleber PROFIFLEX C2 TE ist ein werkmäßig hergestellter, mineralischer Trockenmörtel, Mörtelgruppe C2 nach DIN EN 12004.

Zusammensetzung:

muro Fliesenkleber PROFIFLEX C2 TE besteht aus klas-
sierten und getrockneten Natursanden, Zement, Disper-
sionspulver, sowie Additiven zur besseren Verarbeitung
und Haftung.

Anwendung:

muro Fliesenkleber PROFIFLEX C2 TE eignet sich zum
Verlegen von Boden- und Wandplatten aus Steinzeug
und Keramik, ebenso für Mosaiken im Innen- und Außen-
bereich. muro Fliesenkleber PROFIFLEX C2 TE ist eben-
falls geeignet für arbeitende Untergründe, wie Thermo-
estriche, wenn eine gewisse Restflexibilität nötig ist.

Qualitätskontrolle:

Alle unsere Produkte werden im eigenen Labor ständig ei-
gen- und fremdüberwacht. Vorgenannte Ausführungen
dienen der Beratung und basieren auf bestem derzeitigen
Wissen. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gül-
tigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausge-
schlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden
außerhalb unseres Einflusses liegen und die
verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe je-
weils eine Abstimmung nach fach- und handwerksge-
rechten Gesichtspunkten erfordert. Die gültigen Nor-
men, Zulassungen und Richtlinien sind immer zu beach-
ten. Unsere Fachberatung steht für alle weiteren techni-
schen Fragen gerne zur Verfügung.

Technische Daten	
Wasserbedarf	ca. 7,0 l/Sack
Haftfestigkeit Trockenlagerung	≥ 1,0 N/mm ²
Haftfestigkeit Wasserlagerung	≥ 1,0 N/mm ²
Haftfestigkeit Warmlagerung	≥ 1,0 N/mm ²
Materialverbrauch	Korngröße: ca. 0,4 mm Fläche: ca. 2,5 kg/m ² * Inhalt: ca. 10m ² / 25 kg Sack*
	<small>*bei einer 6 mm Zahnung</small>
Offene Zeit (30 Min)	≥ 0,5 N/mm ²
Abrutschen	≤ 0,5mm
Brandverhalten	A1
Lagerung	trocken, gg. Feuchtigkeit geschützt
Lieferform	25 kg, Papiersack

Alle Technischen Daten beziehen sich auf
Laborbedingungen 20°C / 65% r. F.

Verarbeitungshinweise auf der Rückseite beachten!

Untergrund:

Der Untergrund muss sauber, trocken, staubfrei, fest und tragfähig, sowie frei von Ausblühungen und Trennmitteln sein. Rückstände, welche die Haftung mindern, müssen entfernt werden. muro Fliesenkleber PROFIFLEX C2 TE kann ohne Grundierung und ohne Vornässen auf normalsaugenden Untergründen, wie Putz, Zementestrich und Beton, aufgebracht werden. Bei stark saugenden Untergründen muro SIN Spezial auftragen und einwirken lassen, allerdings nicht komplett filmbildend trocknen lassen. Gips- und anhydrithaltige Untergründe müssen entsprechend mit einer Grundierung vorbehandelt werden. Eine spezielle Haftdispersion muss bei dichten, nicht saugenden und glatten Untergründen als Haftbrücke aufgebracht werden.

Verarbeitung:

muro Fliesenkleber PROFIFLEX C2 TE mit ca. 7 Liter sauberem Wasser mischen und bei niedriger Drehzahl mit einem Rührquirl klumpenfrei anrühren. Nach einer Quellzeit von ca. 10 Minuten nochmal gut aufrühren. Die Verarbeitungszeit beträgt ca. 4 Stunden für den fertig angerührten Fliesenkleber. Beim Auftragen von muro Fliesenkleber PROFIFLEX C2 TE ist eine Glättkelle zu verwenden, um eine bessere Haftung zu erzielen. Hierzu den Fliesenkleber unter kräftigem Druck mit Glättkelle auf den Untergrund auftragen und mit einer Zahnkelle 6 x 6 abkämmen. Die Belagsbaustoffe mit Druck einschieben und zur Justierung anklopfen. Korrekturarbeiten an der Lage können noch bis zu 10 Minuten nach dem Ansetzen vorgenommen werden. Die Klebefläche ist nur soweit vorzuziehen, dass die zu verarbeitenden Teile in ein feuchtes, pastöses Mörtelbett eingedrückt werden können.

Entsorgung:

Nur restentleerte Säcke (rieselfrei) zum Recycling geben. Ausgehärtete Materialreste als Bauschutt oder Baustellenabfälle entsorgen.

Anmerkung:

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren werkseitigen Untersuchungen und Erprobungen, sowie auf Praxiserfahrungen. Unsere Verarbeitungshinweise sind jedoch wegen der unterschiedlichen Gegebenheiten am Bau unverbindlich. Wir empfehlen dem Anwender, sich vor Beginn der Arbeiten mit den in Frage kommenden Produkten und Arbeitstechniken in einem Versuch vertraut zu machen. Dieses technische Merkblatt verliert bei Erscheinen einer neuen Ausgabe seine Gültigkeit.



muro Bauprodukte GmbH
Brennhäuser Str. 2
D-97528 Sulzdorf a.d.L.

Telefon: 09763 / 93079-0
Telefax: 09763 / 93079-29

E-Mail: technik@muro-vertrieb.de
Website: www.muro-bauprodukte.de

Besonders zu beachten:

Bei Luft- und Baukörpertemperaturen unter +5°C den muro Fliesenkleber PROFIFLEX C2 TE nicht verarbeiten, ebenfalls nicht bei zu erwartenden Nachfrösten. Werkzeuge umgehend nach dem Gebrauch reinigen. Für die Ausführung der Arbeiten gelten DIN 18352 und DIN 18157

Lagerung:

Trocken, gegen Feuchtigkeit geschützt, 9 Monate lagerfähig.

Sicherheitsratschläge:

muro Fliesenkleber PROFIFLEX C2 TE ist ein Gefahrenstoff. Angaben zur Einstufung und Kennzeichnung des Produktes entnehmen Sie bitte dem EG-Sicherheitsdatenblatt.

Gefahrenhinweise:

H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H335 Kann die Atemwege reizen.

Sicherheitshinweise:

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P305+P351+P338 Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P321 Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P501 Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften.